

Dokumentation	Version 2.0 / 01.04.2011	
Technisches Datenblatt	Seite: 1 von 1	
	Druckdatum: 29.05.2012	

<p>Malerkrepp</p> <p>Geschmeidiges und lösungsmittelbeständiges Flachkreppband mit hoher Anfangsklebekraft und Scherfestigkeit. Es eignet sich besonders für saubere und gerade Farbkanten auf allen glatten Untergründen im Innenbereich.</p>	
Anwendungsmöglichkeiten	Typisches Allround-Flachkreppband für alle Abdeckarbeiten für Maler und Lackierer. Zusätzlich kann als Verpackungsband sowie zum Bündeln verwendet werden.
Trägermaterial	Papier, leicht gekreppt (90 µm)
Gesamtstärke	125 µm
Klebertyp	Kautschuk
Klebekraft	1,9 N/cm
Reißfestigkeit	35 N/cm
Bruchdehnung	8 %
Temperaturbeständigkeit	60 °C, kurzzeitig (bis ca. 30 min) 80 °C
verfügbare Längen	50m
verfügbare Breiten	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75, 100mm
verfügbare Farben	chamois

Alle technischen Angaben sind Mittelwerte und stellen keine Spezifikation dar.

Die Rollen sollen waagrecht in der Originalverpackung liegen und vor Hitze, Staub, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagerung wird bei einer Temperatur von ca. 20° C und einer Luftfeuchtigkeit von ca. 60 % empfohlen.

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen in der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer unterschiedlich sind, empfehlen wir die Eignung unserer Produkte durch eigene Versuche zu erproben.

Die Druckversion unterliegt keinem Änderungsdienst und dient nur zu Informationszwecken.